



www.bwt.net.pl

BWT Sp. z o.o.  
ul. Zahajkowska 11  
21-560 Międzyrzec Podlaski  
tel./fax +48 083 371 65 81  
NIP 537-25-17-647 REGON 060400922  
KRS 0000313648

Międzyrzec Podlaski 2013

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

**Dystrybutor:**

BWT Sp. z o.o. 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Zahajkowska 11

**Producent:**

HANWHA POLYDRAMER CO. LTD. 137904 Seul, Korea

**Produkt:**

Materiał plandekowy BOAT 1100

**Normy:**

Spełnia warunki określone wg norm: DIN 53353; DIN 53352; DIN53354; DIN53363; DIN 53357

**Gramatura:**

950G/m2

**Cechy:**

podgumowany, podwyższona izolacyjność i odporność na działanie wody, zapobieganie przepływowi, zabezpiecza przed wodą przechodzącą z gruntu do zapór i zbiorników wodnych

**Zastosowanie:**

Produkcja pontonów, oczek wodnych, itp.

  
**Rafał Pińczuk**  
Prezes Zarządu  
 **BWT Sp. z o.o.**  
ul. Zahajkowska 11  
21-560 Międzyrzec Podl.  
tel./fax +48 83 371 65 81  
NIP 537-25-17-647 REGON 060400922

### BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE

Bank PKOBP o/Biała Podlaska  
PLN 67 1020 1260 0000 0302 0076 4373  
EUR 57 1020 1260 0000 0402 0076 4407  
USD 72 1020 1260 0000 0102 0076 4381  
SWIFT: BPKOPLPW



www.bwt.net.pl

BWT Sp. z o.o.  
ul. Zahajkowska 11  
21-560 Międzyrzec Podlaski  
tel./fax +48 083 371 65 81  
NIP 537-25-17-647 REGON 060400922  
KRS 0000313648

Załącznik Nr 1 do Karty produktu

## MATERIAŁ PLANDEKOWY BOAT SG23 1100G

	Normy		Jednostka	Polyester	
Tkanina podstawowa				Polyester	Polyester
Przędza		FS 5041	den	1000/1000	1000/1000
Nić		FS 5041	cal	28/26	28/26
Grubość	DIN 53353	FS 5041	mm	0,90	0,90
Waga	DIN 53352	FS 5040	g/m2	1100	1100
Wytrzymałość na rozciąganie (osnowa)	DIN 53354	FS 5102	kG/2" / lbs/2"	340	750
Wytrzymałość na rozciąganie (wątek)	DIN 53354	FS 5103	kG/2" / lbs/2"	280	615
Wytrzymałość na rozrywanie (osnowa)	DIN 53363	FS 5134	kG / lbs	55,0	120
Wytrzymałość na rozrywanie (wątek)	DIN 53363	FS 5134	kG / lbs	50,0	110
Adhezja (przyleganie warstw-osnowa)	DIN 53357	FS 5970	kG/2" / lbs/2"	12	26
Adhezja (przyleganie warstw-wątek)	DIN 53357	FS 5970	kG/2" / lbs/2"		
Opcje	Niepalny, antypleśniowy, odporny na promienie U.V, Obróbka powierzchni				
Uwagi	DIN/ FS, tolerancja +/-10 %				

  
Rafał Pińczuk  
Prezes Zarządu

kG - kilogram - siła  
den - denier -jednostka gęstości liniowej  
włókien syntetycznych  
lbs - funt (miara wagi)

 BWT Sp. z o.o.  
ul. Zahajkowska 11  
21-560 Międzyrzec Podl.  
tel./fax +48 83 371 65 81  
NIP 537-25-17-647 REGON 060400922

### BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE

Bank PKOBP o/Biała Podlaska  
PLN 67 1020 1260 0000 0302 0076 4373  
EUR 57 1020 1260 0000 0402 0076 4407  
USD 72 1020 1260 0000 0102 0076 4381  
SWIFT: BPKOPLPW